


HISTORICAL MORTAR 100



HİDROLİK KİREÇ

HYDRAULIC LIME



ÜRÜN TANIMI

Tarihi yapılar için geliştirilmiş hidrolik kireçtir, nefes alma özelliğine sahip, su buharı geçirgenliği yüksek bir üründür. Su ile karıştırıldığında hidrolik reaksiyona girerek priz alma ve sertleşme özellikleri gösterir, çimento içermez.

KULLANIM ALANLARI

Sıva yapılması, taş ve tuğla örülmesi gibi bağlayıcı özellik gerektiren alanlar. Derz, horasan harcı, onarım harcı ve enjeksiyon harcı gibi ürünlerin hazırlanması.

ÖZELLİKLERİ

tarihi yapılar için yeni harç imalatında kullanılabilecek en uygun üründür, tarihi yapıların doğasına uygun çeşitli ebat ve özelliklerdeki doğal agregalar ile son derece uyumludur. Su buharı geçirgenliğine sahip olduğundan nefes alma özelliğine sahiptir. çevreye zararsızdır ve asbest içermez.

UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzey toz ve kirden arındırılmış, tutunmayı engelleyecek parçacıklardan ve yağdan temizlenmiş olmalıdır. Uygulama yapılacak yüzey yapışmayı engellemeyecek oranda hafif şekilde nemlendirilmelidir. Uygun miktarda suya HISTORICAL MORTAR 100 veya bu ürün ile hazırlanan karışım düşük devirde çalışan bir mikser ile karıştırılırken ilave edilerek yaklaşık 3 – 4 dakika karıştırılıp malzeme dinlenmeye bırakılır. Uygulama yapmaya geçilmeden önce tekrar karıştırılıp malzemenin homojen hale gelmesi sağlanır. Hazırlanan harç projede belirtilen kalınlığa uygun olarak yüzeye mala yardımı ile uygulanmalıdır (Tek katta en fazla 1 – 1,5 cm kalınlık). Düzeltme işlemlerinde yüzeydeki harç nemlendirilmelidir (Fırça ile yada serpme yöntemi ile). Eğer uygulama kalınlığı fazla ise 2-3 katta uygulama işlemi tamamlanmalıdır. alttaki katman kurumadan bir sonraki işleme geçilmemelidir. Uygulaması tamamlanan yüzeyler olumsuz hava ve çevre şartlarından korunmalıdır. Çok sıcak ve aşırı rüzgarlı havalarda ani kurumayı ve sertleşmeyi önlemek için yüzey belirli aralıklarla nemlendirilmelidir.

GÜVENLİK

İş ve İşçi Sağlığı /Güvenliği kurallarına uyunuz. Koruyucu ekipmanlar kullanınız. Toz malzeme tahriş edici olabileceğinden göze temas etmemesine özen gösteriniz. Göze temas etme durumunda varsa göz duşu kullanınız yada bol su ile yıkayınız, tahriş gözlenmesi durumunda (kızarıklık, kaşıntı vs.) doktora başvurunuz. Ürünleri çocukların ulaşamayacağı yerde tutunuz.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Miktar	25 kg Kraft Torba
Görünüm	Kırık Beyaz Tonlarda Toz
Uygulama Sıcaklığı	+5°C / +35°C
Sarfiyat	Uygulama Yüzeyi ve Harç Tipine Göre Değişkenlik Gösterebilir
Raf Ömrü	12 Ay (Orijinal Ambalajında ve Kuru Ortamda)
Yoğunluk	1,70 – 2,00 Gr / cm ³ (4 +- 0,1)
Basınç Dayanımı*	(28 Gün) > 3,5 MPa
Yangına Tepki	Yanmaz

İlgili değerler +20°C %50 bağıl nemde yapılan test çalışmalarında elde edilen yaklaşık değerlerdir.

*Zamanla basınç dayanımı artar.



PALMET

MİMARLIK



PALMET MİMARLIK TİC. LTD. ŞTİ.

www.palmetmimarlik.com / www.historicalmortar.com

info@palmetmimarlik.com

0850 807 74 44 / 0540 433 01 06